




Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия КЛАССИК

СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для скатной кровли



Описание продукции:

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии КЛАССИК – это штучный битумосодержащий кровельный однослойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии КЛАССИК представлены 5 форм нарезок: «соната», «аккорд», «трио», «брикс» и «танго». Гарантийный срок службы – 30 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный.

Модерн

Румба

Танго



Дюна Ледник Мрамор Плато
Фламенко



Арахис Мускат Фундук



Кленовый Осенний Хвойный Панговы



Антик Арагон Валенсия Гранада Коричневый Толедо



Агат Нефрит Яшма Оникс Турмалин Гранат

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	- -
Количество слоёв черепицы	-	-	1	- -
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Кадриль/Румба	Фламенко/Танго/Модерн	
Ширина, ±3,0	мм	-	1000		СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Высота, ±3,0	мм	-	317	333	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Толщина, ±0,2	мм	-	3,0		СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.4.
Коэффициент перехлёста	-	-	1,85	2,35	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Срок хранения 18 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ					Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
		Кадриль	Румба	Фламенко	Танго	Модерн	
Упаковка	м ²			3			5
Количество гонтов в упаковке	шт	22	22	21	21	21	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	25,2	26,4	32,7	31,5	32,1	25
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	8,4	8,8	10,9	10,5	10,7	5
Вес поддона (брутто)	кг	932	975	1202	1159	1181	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт			108			200