

Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA


1. Описание продукции.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE EUROPA" - кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного окисленным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму миксом различных гранулятов: базальт, антрацит. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными пленками.

Гарантия 20 лет.

2. Назначение.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke PIE EUROPA" предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.



3. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение			
		КАРАТ	МАТРИЦА	КУПОЛ	СЛЭЙТ
1	Форма нарезки				
2	Длина, мм			1000 ± 3	
3	Толщина, мм			2,9 ± 0,2	
4	Ширина, мм	318 ± 3	318 ± 3	333 ± 3	333 ± 3
5	Коэффициент перехлеста	1,83	1,83	2,38	2,35

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		КАРАТ	МАТРИЦА	КУПОЛ	СЛЭЙТ
1	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее				600
2	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее				400
3	Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее				130
4	Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °C, не ниже				100
5	Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °C, не выше				0
6	Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более				2
7	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов				Пройдено (60 циклов)
8	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более				2
9	Стойкость к образованию вздутий				Устойчив

5. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		КАРАТ	МАТРИЦА	КУПОЛ	СЛЭЙТ
1	Упаковок на поддоне	42	42	42	42
2	Кол-во листов в упаковке, шт	22	22	22	22
3	Вес одной упаковки брутто, кг	27	27	33,4	34,4
4	Вес поддона брутто, кг	1 135	1 135	1 403	1 445
5	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м ²	3	3	3,1	3,1

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40°C и не выше +50°C.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80%.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.